

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Gedurende de levensduur kan Cape Cod gevelbekleding een aantal natuurlijke eigenschappen vertonen die inherent zijn aan hout. Zulke eigenschappen kunnen worden verwacht en zijn afhankelijk van de omstandigheden van iedere installatie. Kleine imperfecties aan de lak, als resultaat van deze natuurlijke eigenschappen, vallen niet onder de Cape Cod garantie. Het is daarom belangrijk om de Cape Cod gevelbekleding regelmatig te inspecteren en de onderstaande aanbevelingen voor onderhoud op te volgen om aan de garantievoorzwaarden te blijven voldoen



Bekijk hier de volledige verwerkingsvoorschriften

REINIGING

Vuilaanslag heeft geen directe invloed (indirect) op de lakkwaliteit, al is aanslag wel, het verdient aanbeveling te reinigen om esthetische en technische redenen. Indien u de gevelbekleding reinigt, dient dit met een zeepoplossing en een zachte borstel te gebeuren. Afspoelen onder lage druk met een tuinslang. Gebruik geen hogedrukpomp. Hierdoor zal de lak beschadigen. Tevens zijn er verfreinigingsmiddelen verkrijgbaar, waarvan de gebruiksvorschriften dienen te worden opgevolgd. Voorkom watervlekken door opspattend water en zorg dat hemelwaterafvoeren van de Cape Cod panelen af gericht staan

NATUURLIJKE HOUTEIGENSCHAPPEN

Cape Cod is gemaakt van echt hout en de stabiliteit van dit natuurlijke materiaal kan niet worden gegarandeerd. Iedere boom is anders qua structuur en densiteit. Gedurende de fabricage wordt geprobeerd om de natuurlijke houteigenschappen zoveel mogelijk te minimaliseren. Alhoewel niet vaak, kunnen deze natuurlijke eigenschappen voorkomen. Deze zijn inherent aan alle houtsoorten, maar zullen de eigenschappen van de gevelbekleding niet beïnvloeden.

Om esthetische redenen kunnen deze simpel worden bijgewerkt. - Harsuittreding: Gedurende de fabricage van Cape Cod doet men het mogelijke om hars in het hout te laten kristalliseren, om zo eventuele harsuittreding te minimaliseren. Echter, het is mogelijk dat er lichte harsuittreding voorkomt, vooral gedurende de warme zomermaanden. De hars heeft echter geen invloed op de lakkwaliteit. Er kan voor worden gekozen om de hars te verwijderen met een zachte borstel en warm water met zeep. Harsuittreding valt niet onder de garantie. - Kwastlift en raising grain: Ook wordt tijdens de fabricage van Cape Cod geprobeerd om zoveel mogelijk de kwasten en vezels te stabiliseren, echter het is mogelijk dat deze karakteristieken zich openbaren en dat is normaal. Gebruik Cape Cod **correctielak om zichtbaar hout bij te werken.

BLOOTLEGGING VAN HET HOUT

Alhoewel de Cape Cod lak (**Voor Cape Cod gevelbekleding wordt de hoogste kwaliteit verkleuringsresistente 100% acrylaat watergedragen lak gebruikt**) zeer duurzaam is, is het mogelijk dat door onachtzaamheid of andere factoren, na verloop van tijd een schilfer, deuk of kras in de lak komt, waardoor het onderliggende hout zichtbaar wordt. Zichtbaar hout biedt een mogelijkheid voor vocht om in het hout te dringen en kan resulteren in beschadiging van het laksysteem.

Zichtbaar hout moet worden bijgewerkt met correctielak. Correctielak van Cape Cod kan worden besteld bij uw Cape Cod leverancier.

Het bijwerken dient zorgvuldig te gebeuren, het liefst met een penseel. Indien de correctielak op het lakoppervlak komt, kan dit een glansverschil veroorzaken, waardoor het nodig kan zijn, uit esthetische redenen, de hele wand over te schilderen.

onderhoud & advies

* * Indien correctielak wordt gebruikt, zorg ervoor dat de lak niet is/ wordt blootgesteld aan vorst. De lak moet eerst worden getest op een monster om de kleur te vergelijken met de gevelbekleding op het gebouw. Cape Cod Wood Products B.V. is niet verantwoordelijk voor kleurverschillen veroorzaakt door vorst of door verkleuring van de originele gevelbekleding.

SCHILDERWERKZAAMHEDEN

De Cape Cod correctielak voldoet in een aantal gevallen om bepaalde plekken te schilderen, doch het blijft een lak die voor machinale toepassingen is ontwikkeld en daardoor een aantal vulmiddelen niet heeft, zoals Urethanen e.d. waardoor de lak minder geschikt is voor het aanbrengen met de kwast.

Alhoewel wij die kwastbare lak wel maken voor het oplossen van kleine schades en het schilderen van de koppen, is het ons door de verfleverancier niet toegestaan om deze lak commercieel aan te bieden. Het equivalent van de lak die geschikt is voor kwasttoepassingen (over schilderen) is de *Sigma Torno Aqua Satin. (Zijdeglans) Sigma heeft de NSC kleurenwaaier als standaard. Daarnaast hebben ze alle recepten in hun systeem om RAL, Sikkens en de meeste kleuren van Europese verffabrikanten aan te maken.

De referenties zijn opgenomen onder de PPG Cape Cod Colour Selector onder vermelding van kleur en CCS nummer. Als er een RAL, NCS of bijv. Sikkens kleur wordt verlangd, dan moet de klant alleen maar melden bij een Sigma Service Center dat ze die kleur in de Sigma Torno Aqua Satin willen hebben. Voor de Cape Cod kleurenkaart moeten ze de kleur en/of het CCS nummer vermelden.

Hoe met deze verf om te gaan en aan te brengen staat vermeld in het advies van de fabrikant van de verf. (Zie kenmerkenblad KVT concept 2, Sigma Torno Aqua Satin op; www.sigma.nl)

Om de structuur van het Cape Cod te behouden adviseren wij het hout voorafgaand niet te schuren enkel goed te reinigen en of te repareren waar nodig voor de schilderbeurt.

WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD DOOR DERDEN WORDEN NIET GEGARANDEERD DOOR CAPE COD.

*Het gebruik van andere verven is mogelijk, de fabrikant van de desbetreffende verf is verantwoordelijk om te verklaren of de 2 verven compatibel zijn. Het maken van een proef is aan te raden.